

製品仕様

製品名	サマコバ磁石(SS30)、リング型、Φ1.75xΦ0.85x0.8(mm)、Niメッキ、高さ方向					
材質記号	SS30					
形状	リング型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	1.75	mm	0/-0.1	mm
	内径	ID	0.85	mm	+0.1/0	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	0.8	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向	高さ方向					
表面処理	Niメッキ					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1040	G	104	mT
	吸着力・吸引力	F	0.042	kgf	0.41	N
	使用上限温度	TU	350	℃		
	使用下限温度	TL	-	℃		
	重量	W	0.01	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	10.8-11.0	kG	1080-1100	mT
	保磁力	Hcb	9.9-10.5	kOe	788-835	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥18	kOe	≥1433	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	28-30	MGOe	220-240	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.03	%/℃		
	キュリー温度	Tc	850	℃		
	密度	ρ	8.5	g/cm³		
その他	NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/					

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。