製品仕様

製品名	ネオジムボンド磁石、C型、R55xr48.5x40(30 °)(mm)、外径S内径N

材質記号	NEOBM-9					
形状	C型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	40	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	55	mm	0/-0.1	mm
	内半径	r	48.5	mm	±0.05	mm
	中心角	α	30	°	0/-2	°
磁化方向	外径S内径N					
表面処理	黒樹脂					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1000	G	100	mT
	吸着力・吸引力	F	-	kgf	-	N
	使用上限温度	TU	80	℃		
	使用下限温度	TL	-	℃		
	重量	W	-	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	6.5-7.0	kG	650-700	mT
	保磁力	Hcb	5.0-5.5	kOe	400-440	kA/m
	固有保磁力	Hcj	8.0-10.0	kOe	640-800	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	8.8-9.5	MGOe	70-76	kj/m^3
	Brの温度係数	α	-0.12	%/℃		
	キュリー温度	Tc	330	℃		
	密度	ρ	5.5-6.0	g/cm^3		

その他	WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。 ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。 ※当商品は、在庫限りで廃盤の予定となります。予めご了承ください。

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL：03-6806-9899
FAX：03-6806-9918
https://www.neomag.jp/

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。